



## 製品特長

- ・鮮やかに輝くメタリック仕上がり
- ・滑らかでツヤのある金メッキのようなプラスチックインクです

## テクニカルアドバイス

- ・80220 は M220 METALLIC PALE GOLD の後継品です
- ・80222 は M224 MIRROR GOLD の後継品です
- ・移染の恐れがある生地にプリントする場合は適切なアンダーバリアをプリントしてから使用してください
- ・メタリックは赤外線を反射するので硬化乾燥時間を長めに設定してください

## 製品ラインナップ

### 品名


- 80220 INFINITE FX LIQUID PALE GOLD 非在庫
- 80222 INFINITE FX LIQUID MIRROR GOLD 青～中金

## TDS テクニカルデータシート



### 推奨生地と隠ぺい力

C: コットン、TC: ポリコットン  
隠ぺい力: 高



### 推奨メッシュ

86 ~ 160 メッシュ  
印刷デザインにより調節する



### 推奨乳剤

耐溶剤性乳剤  
YK100、YK101、YK920 等



### 推奨スキージ

硬度 60 ~ 70°  
60° / 90° / 60° 3層  
形状 スクエア、シャープなエッジ



### 硬化乾燥温度と時間

仮乾燥 105°C  
完全乾燥温度 150°C ~ 160°C  
時間 90 ~ 120 秒程度



### 主な添加剤

着色 UnionInk プラスチゾルカラーインク  
0 ~ 15% 色合いにより調整  
その他 N/A



### 推奨洗浄剤

5500 シンナー、洗浄用シンナー



### 保存方法

18 ~ 32°C  
高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管



### SDS・コンプライアンス資料

販売店または吉川化工株式会社へお問い合わせください