



製品特長

- ・鮮やかに輝くシマー効果が特長です
- ・熱による生地の変縮を防ぐことができるフレキシブル低温硬化システムを採用したプラスチゾルインクです
- ・電気 / ガスの使用量を削減することができます

テクニカルアドバイス

- ・15370 は M128 WASHABLE SILVER の後継品です
- ・移染の恐れがある生地にプリントする場合は適切なアンダーバリアをプリントしてから使用してください
- ・メタリックは赤外線を反射するので硬化乾燥時間を長めに設定してください

製品ラインナップ

品名

15370 INFINITE FX SILVER SHIMMER

85570 INFINITE FX ULTRA GOLD SHIMMER 青～中金


TDS テクニカルデータシート



推奨生地と隠ぺい力

C: コットン、TC: ポリコットン

隠ぺい力: 高



推奨メッシュ

86 ～ 160 メッシュ

印刷デザインにより調節する



推奨乳剤

耐溶剤性乳剤

YK100、YK101、YK920 等




推奨スキージ

硬度 60 ～ 70°

60° / 90° / 60° 3 層

形状 スクエア、シャープなエッジ



硬化乾燥温度と時間

仮乾燥 105°C

完全乾燥温度 132°C ～ 160°C

時間 90 ～ 120 秒程度



主な添加剤

着色 UnionInk プラスチゾルカラーインク

0 ～ 15% 色合いにより調整

その他 N/A



推奨洗浄剤

5500 シンナー、洗浄用シンナー



保存方法

18 ～ 32°C

高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管



SDS・コンプライアンス資料

販売店または吉川化工株式会社へお問い合わせください



Reduced 持続可能性 - サステナビリティ -
Energy Use エネルギー使用量の削減