



製品特長

- ・硬化乾燥の熱で盛り上がる発泡パフプラスチゾルインク
- ・ふっくらとした肌触りです
- ・従来の発泡パフインクと比べ破裂しづらくなりました

テクニカルアドバイス

- ・本製品は PLPE シリーズの後継品です
- ・大きな面積のデザインをプリントするとパッカリング（生地に縮みやシワ / 凹凸）が出来ることがあります
階調表現やドットパターン（80%ベタ）で印刷される事をお勧めします

特有の注意事項


- ・インクの塗布量、硬化乾燥温度と時間により発泡の具合が異なる結果になる場合があります

TDS テクニカルデータシート



推奨生地と隠ぺい力

C: コットン、TC: ポリコットン
隠ぺい力：中～高 ※色により異なる



推奨メッシュ

86 ～ 160 メッシュ
印刷デザインにより調節する




推奨乳剤

耐溶剤性乳剤
YK100、YK101、YK920 等



推奨スキージ

硬度 60 ～ 70°
60° / 90° / 60° 3 層
形状 スクエア、シャープなエッジ



硬化乾燥温度と時間

仮乾燥 105°C
完全乾燥温度 150 ～ 160°C
時間 60 ～ 90 秒程度



主な添加剤

着色 UnionInk プラスチゾルカラーインク
0 ～ 30% 色合いにより調整
希釈剤 N/A



推奨洗浄剤

5500 シンナー、洗浄用シンナー



保存方法

18 ～ 32°C
高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管



SDS・コンプライアンス資料

販売店または吉川化工株式会社へお問い合わせください

製品ラインナップ

品名	製品概要
11000 INFINITE FX NUPUFF WHITE	ニューパフホワイト
19000 INFINITE FX NUPUFF BLACK	ニューパフブラック
K2570 INFINITE FX NUPUFF BASE	ニューパフベース
K2982 FLEXIPUFF ADDITIVE 添加剤	ゾルインクに本剤を 30% 添加：僅かに発泡して隠ぺい力が增強されます