



製品特長

- ・ガラスや水のようなツヤのある仕上がりを作り出せる厚膜プリント用のプラスチゾルインクです

テクニカルアドバイス

- ・ローメッシュのスクリーンに 200 ~ 400 μ m の乳剤膜厚で製版することをお勧めします
- ・ホイル箔やフロッキーの接着剤としても使用できます
- ・クリアに UnionInk プラスチゾルインクを混ぜて使用頂くと好きなカラーでプリントする事ができます

特有の注意事項

- ・生インクは琥珀色です 熱硬化により透明になります
- ・乳剤膜厚やインクの塗布量により立体感が異なります
- ・インクが付着した道具や物を長時間放置したあと洗浄した場合、稀に残渣が残ります

製品ラインナップ

品名

K2440 INFINITE FX HD CLEAR 2

TDS テクニカルデータシート



推奨生地と隠ぺい力

C: コットン、TC: ポリコットン
スパンデックス (Spandex)、非コーティング
ナイロン、アクリル
隠ぺい力: 透明



推奨メッシュ

24 ~ 110 メッシュ
印刷デザインにより調節する




推奨乳剤

耐溶剤性乳剤
厚膜製版用の乳剤
直間法フィルム (キャピラリーフィルム)



推奨スキージ

硬度 60 ~ 70°
60° / 90° / 60° 3 層
形状 スクエア、シャープなエッジ



硬化乾燥温度と時間

仮乾燥 105°C
完全乾燥温度 150 ~ 160°C
時間 60 ~ 120 秒程度



主な添加剤

着色 UnionInk プラスチゾルカラーインク
0 ~ 40% 色合いにより調整



推奨洗浄剤

5500 シンナー、洗浄用シンナー



保存方法

18 ~ 32°C
高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管



SDS・コンプライアンス資料

販売店または吉川化工株式会社へお問い合わせください