



製品特長

- ・ 透き通るような透明感を演出したい時におすすめの
グロスクリアプラスチゾルインク
- ・ 柔軟性があります

テクニカルアドバイス

- ・ 本製品で厚膜プリントを行う場合は、ローメッシュの
スクリーンに 200 ～ 400 μ m の乳剤膜厚で製版する
ことをお勧めします
- ・ クリアに UnionInk プラスチゾルインクを混ぜて使用
頂くと好きなカラーでプリントする事ができます

特有の注意事項

- ・ インクが付着した道具や物を長時間放置したあと洗浄
した場合、稀に残渣が残ります
- ・ 乳剤膜厚やインクの塗布量によりグロス感や立体感が
異なります

製品ラインナップ

品名

K2450 INFINITE FX SUPER GEL CLEAR


TDS テクニカルデータシート



推奨生地と隠ぺい力

C: コットン

隠ぺい力：透明



推奨メッシュ

86 ～ 110 メッシュ

印刷デザインにより調節する



推奨乳剤

耐溶剤性乳剤

厚膜製版用の乳剤

直間法フィルム（キャピラリーフィルム）




推奨スキージ

硬度 60 ～ 70°

60° / 90° / 60° 3 層

形状 スクエア、シャープなエッジ



硬化乾燥温度と時間

仮乾燥 105°C

完全乾燥温度 150 ～ 160°C

時間 60 ～ 120 秒程度



主な添加剤

着色 UnionInk プラスチゾルカラーインク

0 ～ 40% 色合いにより調整



推奨洗浄剤

5500 シンナー、洗浄用シンナー



保存方法

18 ～ 32°C

高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管



SDS・コンプライアンス資料

販売店または吉川化工株式会社へお問い合わせ
ください